


Uma **tinta de qualidade** e um **profissional competente** têm um poder transformador nos ambientes e, portanto, na vida das pessoas. Então, depois do pintor profissional contratado, a escolha da tinta certa é fundamental. Se a busca for por ultra resistência a fissuras (trincas finas), a tinta é essa aqui: **TINTA ACRÍLICA PREMIUM AÇÃO DO TEMPO FUTURA**.

Faça chuva ou faça sol. Seja no calor ou no frio. Seja no litoral ou no campo. **TINTA AÇÃO DO TEMPO** é fácil de trabalhar, à base de água, de rápida aplicação, proporciona excelente cobertura e nivelamento. Forma uma película "emborrachada" super impermeável e flexível, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração das superfícies.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	SECAGEM
 <p>Rolo de lã ou trincha com cerdas gris</p>	<p>10% (para cada litro, utilize 100ml de água)</p>  <p>Diluir 5 partes de tinta para 0,5 parte de água potável</p>	<p>AO TOQUE: 2 h</p>
 <p>Máquina airless com pressão de pulverização de 500 a 3.000 psi</p>	<p>5 a 10% (para cada litro, utilize 50 a 100ml de água)</p>  <p>Diluir 5 partes de tinta para 0,25 a 0,5 parte de água potável</p>	<p>ENTRE DEMÃOS: 4 h</p> <p>FINAL: 24 h</p>

RENDIMENTO	DEMÃOS
<p>Sobre superfícies de reboco fino (com Selador Pigmentado), massas ou repintura sobre cores claras.</p> <p>Lata 18L (cores prontas) Rende 75m² acabados por embalagem.</p>	<p>3 a 4 dependendo da cor escolhida, cor de fundo, tipo e estado da superfície</p>
<p>Lata 16,2L (cores personalizadas) Rende 67m² acabados por embalagem.</p>	

PINTAR REQUER CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. Veja porque:

PREPARANDO A SUPERFÍCIE (ABNT 13245):	Antes de começar, a superfície deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. Após lixar, é preciso tirar todo o pó que sobrar e remover partes soltas.
O QUE SERÁ PINTADO?	O QUE FAZER?
Parede nova e sem pintura	É preciso ter paciência e aguardar a cura do reboco de, no mínimo, 30 dias. Em seguida, aplicar 1 demão de FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA .
Parede velha em bom estado (com ou sem pintura), de concreto ou fibrocimento	É só lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água. Aguardar a secagem e aplicar 1 demão de FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA .
Fachada pintada	Com o tempo, a fachada acumula impurezas e fuligem na superfície. Hora de hidrojatear com pressão de 1400 a 1600 lbs/pol ² , eliminar partes soltas e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho. Antes da repintura, aplicar 1 demão do FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA .
Parede pintada com partes soltas, mal aderidas ou com bolhas	Aqui é necessário raspar ou escovar a superfície eliminando partes soltas, em seguida aplicar 1 demão do FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA .
Parede com manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
Parede mofada ou com presença de algas	É necessário limpar com solução de água sanitária com água limpa na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem. Dependendo da situação da parede, pode ser necessário realizar até três lavagens com a solução de água sanitária (ou mesmo pura), para remoção completa. Em casos muito difíceis onde as paredes já estão degradadas, pode-se optar pela remoção do reboco.
Parede com umidade	A causa do problema deve ser identificada. A pintura terá início somente após o correto tratamento.
Parede com imperfeições leves e ondulações	Para corrigir pequenas imperfeições e garantir um acabamento nota 10, aplicar MASSA ACRÍLICA FUTURA (ambientes externos e internos).
Parede com trincas dinâmicas , abertura de até 0,3mm	O passo a passo tem várias etapas: abrir a trinca, em forma de V (até 5 cm largura e 10 mm profundidade), limpar ou escovar a superfície eliminando partes soltas. Aplicar o FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA , com uma trincha. Preencher as trincas usando uma espátula, preservando as laterais, com a mistura de 1 parte de TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA para 2 a 3 partes de areia fina. Secou, é hora de aplicar 1 demão de TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA e com o auxílio de uma trincha, fixar uma tela de poliéster (10 a 20 cm de largura). Aguardar secagem e, para nivelar a superfície, aplicar MASSA ACRÍLICA FUTURA . Passo final: aplicar 3 demãos da TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA .
Fissuras, trincas em cantos de janelas e portas	Fazer a pintura com 3 demãos de TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA , diluída a 10% com água.
Telhados novos de fibrocimento	Limpar bem com jato de água, retirando toda a sujeira acumulada, poeira ou limo.
Telhados velhos de fibrocimento	Basta lavar com solução de água sanitária com água limpa na proporção de 1:1, utilizando uma escova de cerdas duras. Enxaguar com água corrente e deixar secar pelo período de 2 a 3 dias, com tempo seco e ensolarado.
Telhados novos ou velhos de zinco ou galvanizados sem pontos de ferrugem	Limpar com solução de água e detergente neutro ou solvente adequado, para remoção de manchas de gordura, óleo ou graxa da superfície. Secou? Aplicar a TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA .
Telhados de zinco ou galvanizados com pontos de ferrugem	Remover e limpar os pontos de ferrugem por lixamento. Em seguida, aplicar 1 demão de ZARCÃO ou FUNDO PARA GALVANIZADO FUTURA sobre a área afetada.
Pintura hidrorrepelente (texturas)	Remover sujeira acumulada com hidrojateamento, aguardar secagem e aplicar 1 demão de FUNDO SINTÉTICO BRANCO FUTURA , antes da TINTA AÇÃO DO TEMPO FUTURA .

DICAS

É possível usar a **TINTA AÇÃO DO TEMPO** sobre qualquer produto? Importante lembrar: a pintura direta sobre produtos hidrorrepelentes não é indicada, pois pode contribuir para o aparecimento de manchas escuras na superfície. Também não é legal aplicar sobre acabamentos do tipo PVA.

Está chovendo? Ventando demais? Frio congelante ou calor escaldante? Muita umidade? Melhor deixar a pintura para dias com temperatura entre 10°C e 40°C e umidade relativa inferior a 90%. Além disso, pingos de água e de chuva podem manchar a superfície até 30 dias após a aplicação, que é o período conhecido como cura total da película. Mas se isso acontecer, nada de pânico! Basta lavar a superfície com água limpa, sem esfregar, logo que perceber o problema.

Sujou a superfície, e agora? Quando limpar? A pintura necessita de pelo menos 20 dias de secagem antes de limpar. Para isso, usar um pano branco ou esponja macia com detergente neutro, e, em seguida, limpar com um pano umedecido em movimentos leves e circulares apenas no local afetado. Outra dica top: evitar retoques isolados após a secagem total do produto.

Essa cor parece um pouco diferente da escolhida. É assim mesmo? A escolha da cor é um momento mágico, nela, está a materialização de um sonho. Para que tudo corra bem, vale um lembrete: a luz ambiente, brilho e textura do produto, além da presença de outras tonalidades no ambiente onde a tinta será aplicada, podem interferir na percepção da cor escolhida. Que tal fazer um pequeno teste na superfície antes da pintura total? Vale a pena conhecer as opções exclusivas no sistema Tintométrico, em mais de 700 tonalidades claras.

Sobrou tinta, e agora? É recomendado não guardar a tinta diluída, por isso, o procedimento correto é misturar apenas a quantidade que será utilizada no dia. Limpar bem a tampa e o bocal da lata e identificar com uma etiqueta a data de validade e cor de forma visível facilitam muito o processo, sempre que for preciso usar a tinta novamente.

É possível guardar a embalagem em qualquer lugar? Aqui alguns cuidados básicos: manter as latas sempre fechadas após o uso e fora do alcance de crianças e animais. Local coberto, fresco, seco e ventilado são bem vindos. E nada de incinerar ou reutilizar as embalagens para armazenar alimentos, água para

consumo ou outros fins. Para descarte, procurar um ponto de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Algumas precauções a tomar? Com certeza! Em primeiríssimo lugar, utilizar sempre luvas, vestuário apropriado e proteção ocular e facial na hora de pintar. Se a tinta entrar em contato com a pele ou olhos acidentalmente, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Alguma dúvida? Temos uma equipe pronta para ajudar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Se tiver em mãos o número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem, facilita bastante. Para maiores informações técnicas, basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br

Acesse nosso conteúdo especial para saber mais sobre este produto:



ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, o melhor caminho é procurar socorro médico, levando a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, telefones 0800 148110 ou 11 2661 8571.**

COMPOSIÇÃO

Produto à base de emulsão acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, microbicidas e água.

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo: 4.5.16

Produto químico não classificado como perigoso, conforme ABNT NBR 14725 - 2

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

www.futuratintas.com.br

0800 773 2900

Futura tintas

CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2462 2900 - CRQ-IV N° 04212536

Insc. Est. 336.450.090.113 - CNPJ 01.760.325/0001-35 - Indústria Brasileira



E 6270



ATENÇÃO: PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E OCULAR; NOCIVO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITO PROLONGADO. UTILIZE EPI DURANTE APLICAÇÃO DO PRODUTO. EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE. SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS. EVITE A INALTAÇÃO DE VAPORES. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OLHOS: LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DO PRODUTO ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE: WWW.FUTURATINTAS.COM.BR

